



Nakładanie farby- aplikacja

- Efekt Rdzy albo Zielonej Patyny uzyskuje się nakładając farbę oksydacyjną na suchą i czystą ścianę (nowo położone tynki powinny wysychać przez conajmniej 3-4 tygodnie).
- Przed nałożeniem farby na ścianę, należy usunąć z niej wszelkie nierówności, brud oraz resztki starej farby.
- Następnie ścianę należy pokryć substancją gruntującą i izolacyjną ISOFARB ACR-2. Ważne jest to przy szczególnie nasiąkliwych powierzchniach, w przypadku tynków malowanych słabą farbą-temperą lub tynków gładzonych oraz płyt gipsowo -kartonowych.

1. Najpierw nakładamy 1-2 warstwy farby białej FONDO VEICOT.
2. Następnie nakładamy pierwszą warstwę oksydacyjnej Efektu Rdzy albo Zielonej Patyny przy pomocy szczotki lub wałka na ścianę. Po 4 godzinach nakładamy drugą warstwę, zwracając uwagę na właściwe rozcieńczenie farby.
3. Potem należy nałożyć OXIDANT LIQUID (jeszcze na mokrą ścianę), przy pomocy gąbki (przytykając ją do ściany) lub przy pomocy szczotki albo przy pomocy odpowiedniego do natryskiwania sprzętu (tzw. sprejowanie) .

Jeżeli chcemy dodatkowo uwydatnić efekt oksydacji ściany, należy nanieść na nią kolejną warstwę OXYDANT LIQUID.

Końcowy efekt oksydacji może się różnić wzajemnie od siebie ze względu na ilość nałożonych warstw oraz sposób ich nakładania na ścianę.

- Zachęcamy Państwa, aby przed rozpoczęciem nakładania farby oksydacyjnej na ścianę, wykonać próbę grubości i ilości warstw oraz próbę intensywności koloru, w celu podjęcia decyzji , która technika nakładania oksydacji będzie dla Państwa najbardziej odpowiednia.
- Rozcieńczenie farby wodą może wynosić od 0 do 20 %
- Wydajność z 1 litra farby na 1 warstwę wynosi od 6 do 12 m².
- Jeżeli konieczne jest zmniejszenie naturalnego kredowania utlenionej i zaoksydowanej powierzchni ściany, należy pokryć ją kolejną warstwą Zabezpiecznia Końcowego w formie matowej lub błyszczącej, zabezpieczając ją przed wycieraniem. Zabezpieczenie końcowe należy rozcieńczyć z wodą w stosunku 1:1.

Cennik 2018

Malowanie Dekoracyjne

Produkt	Opakowanie	Cena w PLN
Efekt Rdzy	10 litrów	128,95/l
Zielona Patyna	10 litrów	249,95/l
Aktywator dla Zielonej Patyny i Efektu Rdzy	1 litr	74,95/l
ISOFARB ACR-2	5 litrów	63,95/l
ISOFARB ACR-2	10 litrów	57,95/l
Zabezpieczenie końcowe	5 litrów	195,95/l
Zabezpieczenie końcowe (szt.)	0,750 litra	182,95/ szt.